

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

30. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年10月31日

出願番号
Application Number: 特願2003-373288
[ST. 10/C]: [JP 2003-373288]

出願人
Applicant(s): 富士ゼロックス株式会社

REC'D 01 JUL 2004

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 FE03-02382
【提出日】 平成15年10月31日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C08G 65/00
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県南足柄市竹松 1 6 0 0 番地 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 重松 大志
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境 4 3 0 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 真鍋 力
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境 4 3 0 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 平方 昌記
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境 4 3 0 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 岸 健太郎
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県南足柄市竹松 1 6 0 0 番地 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 渡辺 美穂
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡中井町境 4 3 0 グリーンテクなかい 富士ゼロックス株式会社内
 【氏名】 渡邊 浩之
【特許出願人】
 【識別番号】 000005496
 【氏名又は名称】 富士ゼロックス株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100079049
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 中島 淳
 【電話番号】 03-3357-5171
【選任した代理人】
 【識別番号】 100084995
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 加藤 和詳
 【電話番号】 03-3357-5171
【選任した代理人】
 【識別番号】 100085279
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 西元 勝一
 【電話番号】 03-3357-5171
【選任した代理人】
 【識別番号】 100099025
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 福田 浩志
 【電話番号】 03-3357-5171

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006839

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9503326

【包括委任状番号】 9503325

【包括委任状番号】 9503322

【包括委任状番号】 9503324


【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

下記一般式 (1) 及び下記一般式 (2) で表される構造単位から構成されることを特徴とする脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。


【化 1】

一般式 (1)



【化 2】

一般式 (2)



(一般式 (1) 及び (2) 中、R a 及び R b は、それぞれ独立に、置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基を示し、R c は末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n 1 は 1 以上の整数、n 2 は 0 以上の整数で、n 1 + n 2 は 2 ~ 1000 を示す。)

【請求項 2】

前記一般式 (1) 及び (2) で表される構造単位において、R a 及び R b が CH₂、および、R c が単結合であることを特徴とする請求項 1 に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 3】

前記一般式 (1) 及び (2) で表される構造単位において、R a および R b が CH₂ であり、R c が -(CH₂)_m-O- (但し式中 m は、1 ~ 20 の整数) であることを特徴とする請求項 1 に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 4】

重量平均分子量が、74 以上 100 万以下であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 5】

末端基が、-OH、-COOH、-COOR (R は、置換又は未置換の炭化水素基を表す)、-COX (X はハロゲン原子)、-NH₂ 及び NCO よりなる群から選ばれることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 6】

架橋構造を有することを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 7】

エーテル結合とケトン基との比率 (エーテル結合 / ケトン基) が、0.01 ~ 100 であることを特徴とする請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類

ポリマー。

【請求項 8】

前記一般式 (1) で表される構造単位を繰り返し単位として実質的に構成されることを特徴とする請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 9】


触媒存在下で、原料として多価アルコールを重合反応をさせることで得られることを特徴とする請求項 1～8 のいずれか 1 項に記載の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。

【請求項 10】

下記一般式 (1)、下記一般式 (2) 及び下記一般式 (3) で表される構造単位から構成されることを特徴とする脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。


【化 3】

一般式 (1)




【化 4】

一般式 (2)



【化 5】

一般式 (3)




(一般式 (1) 及び (2) 中、R a 及び R b は、それぞれ独立に、置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基を示し、R c は末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。一般式 (3) 中、R₁ 及び R₂ は、それぞれ独立に H またはアルキル基である。n₁、k、l はそれぞれ独立に 1 以上の整数、n₂ は 0 以上の整数で、n₁+n₂ および l はそれぞれ独立に 1～1000 を示す。)

【請求項 11】

下記一般式 (1) で表される構造単位を構成要素として含むことを特徴とする樹脂組成物。

【化 6】

一般式 (1)



(一般式 (1) 中、R a 及び R b は、それぞれ独立に、置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基を示し、R c は末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の 2 価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n 1 は 1 以上の整数で、n 1 は 2 ~ 1000 を示す。)

【請求項 12】

さらに、導電紛体を含むことを特徴とする請求項 11 に記載の樹脂組成物。

【請求項 13】

前記導電紛体が、金属微粒子であることを特徴とする請求項 12 に記載の樹脂組成物。

【請求項 14】

前記導電紛体が、カーボンナノチューブであることを特徴とする請求項 12 に記載の樹脂組成物。

【請求項 15】

前記導電紛体として、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基で修飾されたカーボンナノチューブを用いたことを特徴とする請求項 12 に記載の樹脂組成物。

【請求項 16】

前記官能基が、カルボン酸であることを特徴とする請求項 15 に記載の樹脂組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー、および樹脂組成物

【技術分野】

【0001】

本発明は、例えば、エンジニアプラスチックに代表される組成物の構成材料として利用される新規な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー、及びこれを含む樹脂組成物に関する。

【背景技術】

【0002】

プラスチックは、安定かつ工業生産可能な有機素材として、様々な応用がなされてきた。

【0003】

特に、いわゆるエンジニアプラスチックと呼ばれるプラスチックは、ポリエチレンやポリスチレン等の一般的なプラスチックとは異なり、機械的強度や耐熱性に優れて、金属材料の代替ができるようなプラスチックである。近年では、すぐれた機能素材として産業のあらゆる場面で活用されている。エンジニアプラスチックの中で、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリフェニレンエーテルなどは、汎用エンジニアプラスチックと呼ばれ、手ごろな性能を有し、価格も安いため、産業での使用量が多い。

【0004】

これら以外の、並外れた機械的強度や耐熱性を有するものが特殊エンジニアプラスチックないしはスーパーエンジニアプラスチックと呼ばれるものであり、価格や成形性の関係で用途は限られている。

【0005】

特殊エンジニアプラスチックには、ポリイミド系、ポリサルフォン系、全芳香族ポリエステル系、液晶性ポリエステル、ポリケトン系、シアネート系、ポリフェニレンスルフィド系等がある。

【0006】

エンジニアリングプラスチックの中でも、ポリケトン系は、主鎖にケトン基を有するポリマーである。主要なものは、ポリエーテルケトン（以下PEKと略）、ポリエーテルエーテルケトン（以下PEEKと略）、ポリエーテルケトンケトン（以下PEKKと略）、その複合としてポリアリルエーテルケトン、脂肪族ポリケトン等がある。

【0007】

ポリアリルエーテルケトンは、射出成型可能な耐熱性ポリマーであるが、剛直なケトン基と柔軟なエーテル結合の比率がポリマーの耐熱性を決定する要因である。また、ケトン基の比率が高いPEKやPEEKは耐熱性が高く、熱変形温度は、300℃から350℃程度、連続使用温度は200℃から260℃であり、熱可塑性を有するプラスチックの中では、最も優れた耐熱性を有する。PEEKは、融点が334℃であり、高い耐加水分解性、耐薬品性、耐放射線性、難燃性を有し、航空機、原子力発電、コンピュータ等の電子機器、ケーブル被覆材、コネクタ、自動車エンジン周辺部品、熱水ポンプハウジング等に使用されている。PEKは、PEEKより耐熱性、耐薬品性、難燃性、耐放射線性が高く、原子力発電や航空機関連部品に使用されている。

【0008】

しかし、これらは、高価なモノマーを原料としているため、コストダウンの余地が少なく将来的にも大型市場を形成することは難しいと予想される。

【0009】

主鎖に芳香環を含む縮合系エンジニアプラスチックは、従来から二官能基間の縮合反応によって合成されてきたが、近年では大環状化合物の開環重合や脱水素直接重合などの新しい手法による合成が相次いで報告されている。

【0010】

また、一方で、分子内に芳香環を含まないポリケトンいわゆる脂肪族ポリケトン類も注目されている。シェル石油社で開発・製造された脂肪族ポリケトン（商品名「カリロン（Caliron）」）は、分子内に芳香環を含まず、原料の安い、エチレンなどオレフィンとCOを原料としているため、特殊エンジニアプラスチックであっても、利用拡大が望める。用途としては、包装、容器、電気部材、電子部品、自動車部材、建築素材、ギヤ、摺動特性部品、接着剤、繊維等の分野で注目を浴びている。

【0011】

現在、脂肪族ポリケトン類は、エチレンやプロピレンなどのオレフィンと一酸化炭素をパラジウム、ニッケル、コバルトなどの金属錯体を触媒にして共重合させるという手法で主に合成されている（例えば、United States Patent 4835250参照）。しかしながら、これらの金属錯体の合成は極めて困難を伴うのが現状である。例えば、C. Bianchini et. al., *Macromolecules* 32, 4183-4193 (1999) には、パラジウム錯体の合成法が開示されている。

【特許文献1】United States Patent 4835250

【非特許文献2】C. Bianchini et. al., *Macromolecules* 32, 4183-4193 (1999)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

しかし、上記合成には5ステップ以上もの複雑な反応過程を経る必要があるといった問題がある。このように、安定な脂肪族ポリケトン類を合成する技術は、未だ開発途上段階である。

【0013】

一方で、脂肪族ポリケトン類の中でも多くの用途が期待される、脂肪族ポリエーテルケトン、脂肪族ポリエーテルエーテルケトンなどに代表されるポリエーテルケトン類ポリマーの合成については、未だ報告例が無い状況である。

【0014】

従って、本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする。即ち、本発明の目的は、エンジニアプラスチックに代表される組成物の構成材料に利用可能な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを提供することである。

また、本発明の他の目的は、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを構成成分として含む樹脂組成物を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0015】


上記課題は、以下の手段により解決される。即ち、

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、下記一般式（1）及び下記一般式（2）で表される構造単位から構成されることを特徴とする。なお、ポリマー鎖中における、これらの構造単位の配列は、交互であっても、構造単位ごとにブロックを形成していても、ランダムでもよい。なお、一般式（2）で示す構造が含まれない構造であってもよい。

【0016】

【化1】


一般式(1)



【0017】

【化2】

一般式(2)



【0018】

(一般式(1)及び(2)中、Ra及びRbは、それぞれ独立に、置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基を示し、Rcは末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n1は1以上の整数、n2は0以上の整数で、n1+n2は2~1000を示す。)


【0019】

前記一般式(1)及び(2)で表される構造単位において、Ra及びRbがCH₂、および、Rcが単結合であるものが好適に挙げられる。この構造は下記構造式(1)で表される構造単位と、下記構造式(2)で表される構造単位にあたる(但し式中n1は1以上の整数、n2は0以上の整数で、n1+n2は2~1000を示す。)

【0020】

【化3】


構造式(1)



【0021】

【化4】

構造式 (2)




【0022】

また、前記一般式 (1) 及び (2) で表される構造単位において、R a および R b が C H₂ であり、R c が $\text{---(CH}_2\text{)}_m\text{---O---}$ であることが好適である。この構造単位を構造式 (3) で示す。なお、もう一方の構造単位はケトン基が O H 基に置き換わった構造式であるので省略する。なお、構造式 (3) 中の $\text{---CH}_2\text{---}$ の繰り返し量 m は 1 ~ 20 とすることが好適である。

【0023】

【化5】

構造式 (3)



【0024】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、その重量平均分子量が、74 以上 100 万以下であることが好適である。

【0025】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、その末端基が、 ---OH 、 ---COOH 、 ---COOR (R は、置換又は未置換の炭化水素基を表す)、 ---COX (X はハロゲン原子)、 ---NH_2 及び NCO よりなる群から選ばれることがよい。

【0026】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、架橋構造を有することがよい。

【0027】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、エーテル結合とケトン基との比率 (エーテル結合 / ケトン基) が、0.01 ~ 100 であることが好適である。

【0028】

また、本発明の好適な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、前記一般式 (1) で表される構造単位を繰り返し単位として実質的に構成されることが、特にエンジニアリングプラスチック等の高い強度が望まれる素材としては好ましい。

【0029】

また、本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、触媒の存在下で、原料としての多価アルコールを重合反応させることで得られるものである。


【0030】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、下記一般式 (1)、下記一般式 (2) 及び下記一般式 (3) で表される構造単位から構成されてもよい。

【0031】

【化6】


一般式(1)



【0032】

【化7】


一般式(2)



【0033】

【化8】

一般式(3)



【0034】

(一般式(1)及び(2)中、Ra及びRbは、それぞれ独立に、置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基を示し、Rcは末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。一般式(3)中、R₁及びR₂は、それぞれ独立にHまたはアルキル基である。n₁、k、lはそれぞれ独立に1以上の整数、n₂は0以上の整数で、n₁+n₂およびlはそれぞれ独立に1~1000を示す。)


【0035】

一方、本発明の樹脂組成物は、下記一般式(1)で表される構造単位を構成要素として含むことを特徴とする。

【0036】

【化9】

一般式(1)



【0037】

(一般式(1)中、R_a及びR_bは、それぞれ独立に、置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基を示し、R_cは末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n₁は1以上の整数で、n₁は2～1000を示す。)

【0038】

本発明の樹脂組成物は、さらに、導電紛体を含むこともできる。この導電紛体としては、金属粒子が挙げられる。また、導電紛体としてはカーボンナノチューブ、又は脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基で修飾されたカーボンナノチューブも好適に用いることができる。この官能基としてはカルボン酸が好適に挙げられる。

【0039】

本発明の樹脂組成物は、エンジニアプラスチックとして用いることができ、導電性紛体を含めることで導電性を持たせることができる。また導電紛体として、カーボンナノチューブを充填剤として用いることで、樹脂組成物に柔軟性を持たせることができる。このとき、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基で修飾されたカーボンナノチューブを用いると、より高密度に複合した樹脂組成物となる。

【発明の効果】

【0040】

本発明によれば、エンジニアプラスチックに代表される組成物の構成材料に利用可能な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを提供することができる。また、この脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを含む樹脂組成物を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0041】

以下、本発明を詳細に説明する。


(脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー)

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、基本骨格として、下記一般式(1)及び一般式(2)で表される2つの構造単位から構成されており、芳香環を含まないポリマーである。本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、例えば、ポリマーを硬化させる役割のケトン基と、ポリマーを軟化させる役割のエーテル結合と、が存在するために、それぞれの数を調整することで、熱的に安定を保ったまま、ポリマーの硬度等の力学的性質を制御することが可能であり、エンジニアプラスチックに代表される組成物の構成材料として有用な材料である。

【0042】

【化10】


一般式(1)



【0043】

【化11】

一般式(2)



【0044】

(一般式(1)及び(2)中、Ra及びRbは、それぞれ独立に、置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基を示し、Rcは末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n1は1以上の整数、n2は0以上の整数で、n1+n2は2~1000を示す。)

【0045】

なお、本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーの構成単位の数に相当する、n1+n2の値としては、2~100がより好ましく、更に2~50が好ましい。

【0046】

上記2価の脂肪族炭化水素基としては、炭素数1~20の脂肪族炭化水素基が挙げられ、直鎖状、分岐状、環状のいずれの脂肪族炭化水素基でもよいが、直鎖状の脂肪族炭化水素基であることが好ましい。具体的には、例えば、炭素数1~20のアルキル鎖が挙げられる。また、末端にエーテル結合を有する2価の脂肪族炭化水素基は、これらの脂肪族炭化水素基の末端にエーテル結合(—O—)を有するものが挙げられる。

【0047】

また、上記2価の脂肪族炭化水素基に置換され得る置換基としては、—COOR、—COX、—MgX、—X、—OR、—NR¹R²、—NCO、—NCS、—COOH、—OH、—O、—NH₂、—SH、—SO₃H、—R'CHOH、—CHO、—CN、—COSH、—SR、—SiR'₃等が挙げられる。ここで、Xはハロゲンを示し、R、R¹、R²及びR'は、それぞれ独立に、置換又は未置換の炭化水素基を示す。

【0048】

上記Ra及びRbは、置換又は未置換の2価の脂肪族炭化水素基であり、具体的には、例えば、—CH₂—、—CHNH₂—、—C(NH₂)₂—、—CHCN—、—C(CN)₂—、—CHOH—、—C(OH)₂—、—CO—、—CHSH—、—C(SH)₂—、—CHCOOH—、—C(COOH)₂—、—CHX—、—CX₂—、が挙げられ、これらの繰り返しあるいはこれらの組合せでもよい。ここで、Xはハロゲンを示す。

【0049】

一方、Rcの具体例としては、単結合の他、—Rc'—O—で表現される末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基で、Rc'としては、例えば、—CH₂—、—CH₂—、—CHNH₂—、—C(NH₂)₂—、—CHCN—、—C(CN)₂—、—CHOH—、—C(OH)₂—、—CHSH—、—C(SH)₂—、—CHCOOH—、—C(COOH)₂—、—CHX—、—CX₂—が挙げられ、これらRc'の繰り返しやこれらの組合せでもよい。また、—Rc'—O—の繰り返しや、異なるRc'からなる—Rc'—O—構造を組み合わせても良い。ここで、Xはハロゲンを示す。


【0050】

上記一般式(1)及び(2)で表される構造単位としては、具体的には、例えば、下記構造式(1)および構造式(2)で表される構造単位で構成されることが好適に挙げられる。

【0051】

【化12】


構造式(1)



【0052】

【化13】

構造式(2)




【0053】

また、下記構造式(3)で示される構造単位も好適である。ここで、mは1～20の整数である。なお、もう一方の構造単位はケトン基がOH基に置き換わった構造式であるので省略する。

【0054】

【化14】

構造式(3)






【0055】

その他、一般式(1)で表される構造単位としては、下記構造式で表される構造単位も挙げられる。なお、一般式(2)で表される構造単位は、一般式(1)のケトン基をOH基に置き換えたものであるのでここでの記載は省略する。ここで、下記構造式中、m1、m2、m3はそれぞれ独立に1～20の整数であり、n1は省略したケトン基をOH基に置き換えた構造式の個数n2との和n1+n2が2～1000である。

【0056】

【化15】



【0057】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、その末端基として、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{COOR}$ （Rは、置換又は未置換の炭化水素基を表す）、 $-\text{COX}$ （Xはハロゲン原子）、 $-\text{NH}_2$ 及び NCO よりなる群から選択することができる。

【0058】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、重量平均分子量が74以上100万以下であることが好ましく、より好ましくは74以上10万以下であり、さらに好ましくは74以上5000以下である。

【0059】

特に、構造式（1）と構造式（2）から構成される脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、重量平均分子量が74以上8万以下であることが好ましく、より好ましくは74以上8000以下であり、さらに好ましくは74以上4000以下である。

また、構造式（3）と構造式（3）のケトン基が OH 基に置き換わった構造で構成される脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、重量平均分子量が230以上25万以下であることが好ましく、より好ましくは230以上13万以下であり、さらに好ましくは230以上7万以下である。

【0060】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、エーテル結合とケトン基との比率（エーテル結合／ケトン基）が0.01～100であることが好ましく、より好ましくは0.04～25である。

【0061】

なお、後述するが一般に、ケトン基は、ポリマーの硬度を向上させ、エーテル基はポリマーの柔軟性を向上させる。従って、本発明の樹脂組成物においてケトン基の数とエーテル基の数を調整することで組成物の力学的強度を制御することが可能である。

【0062】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、一般式（1）及び一般式（2）で表

される2つの構造単位から構成される。ただし、一般式(1)のみを繰り返し単位として構成したものであってもよい。また、同じ構造の当該構造単位のみが繰り返し構造単位として構成される重合体であってもよいし、 R_a 、 R_b 、 R_c が異なる構造の一般式(1)で表される構造単位同士の重合体であってもよい。

【0063】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、一般式(1)および一般式(2)で表される構造単位と、他の構造単位(但し、芳香族基を含まない構造単位)との重合体であってもよい。


【0064】

このような重合体として、具体的には、一般式(1)及び一般式(2)で表される構造単位と下記一般式(3)で表されるポリエーテルとで構成される重合体や、これらを要素とするブロック共重合体(ポリエーテルケトン部位と、ポリエーテルケトンのケトン基をOH基に置き換えた部位と、ポリエーテル部位とからなるブロック共重合体)が挙げられる。これら重合体によるポリマーは、一般式(1)、(2)および(3)中で、 n_1 、 k 、 l はそれぞれ独立に1以上の整数で、 n_2 は0以上の整数であり、 k は1~20の整数、 $n_1 + n_2$ は1~1000(好ましくは1~500)の整数、 l は1~1000(好ましくは1~500)の整数である。ここで、一般式(3)中、 R_1 、 R_2 は、それぞれ独立にHまたはアルキル基である。

【0065】

【化16】

一般式(3)




【0066】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、架橋構造を有していてもよい。ケトン基とエーテル結合を組み合わせた架橋構造をとることにより、より力学的にも熱的にも安定な組成物を得ることが可能となる。例えば、一般式(1)で表される構造単位を、例えば、グリセリンや、脂肪族ジオールで架橋した架橋体が挙げられる。具体的には、下記構造で示されるように、構造式(1)で表される構造単位を、グリセリンや、脂肪族ジオール化合物で架橋した架橋体が挙げられる。

【0067】

【化17】



【0068】

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、OH基を含まない状態に近づく化学的に極めて安定なポリマーとなる。一方、OH基を有することで、水溶性の安定したゲル状のポリマー（高分子ゲル）となる。このゲル状のポリマーは、粘性を持ち、塗布時や形成時に流動しないので、フィルムや構造物を作製するのに適している。塗布や形成後、加熱を施すことで、簡便に所望の形状に硬化すると共に、架橋構造を形成したポリマーからなる樹脂組成物を得ることができる。なお、このOH基が、OH基と反応できる官能基を持つ分子で化学修飾されていてもよい。


【0069】

このOH基は、一般式（1）で表される構造単位において、完全にケトン基として合成されていないOH基が残渣した状態とすることができる。つまり、本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、当該ポリマーを構成する鎖中に、下記一般式（4）で表される構造単位を有することができる。なお、完全にケトン基として合成せずにOH基が残渣された状態とするので、下記一般式（4）で表される構造単位は、一般式（1）で表される構造単位に部分的に有することとなる。

【0070】

【化18】

一般式（4）



【0071】

一般式（4）中、Ra及びRbは、それぞれ独立に、置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、Rcは末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の2価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。なお、一般式（5）におけるRa、Rb、及びRcは、一般式（1）におけるRa、Rb、及びRcと同義である。


【0072】

また、OH基は、一般式（1）で表される構造単位とブロック共重合体を構成する他の

構造単位に有していてもよい。具体的には、例えば、下記構造に示すように、構造式(2)で表される構造単位で構成されるポリエーテルケトンとポリエーテルとのブロック共重合体(一般式(1)で表される構造単位と一般式(3)で表される構造単位との重合体)におけるポリエーテル部位にOH基を有することができる。

【0073】

【化19】



【0074】

以上、説明した本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、エンジニアリングプラスチックに代表される構成材料として利用することができるほか、このポリマーを含んだ樹脂組成物も好適に利用することができる。

【0075】

(脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーの製造方法)

本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーは、例えば、触媒の存在下で、多価アルコールを原料として、重合反応させることで得ることが可能であり、安価で、原料として石油ではなく多価アルコールを用いることができるので、工業生産に適した製造方法により得ることができる。

【0076】

本発明のポリエーテルケトン類ポリマーは、脱水反応及び酸化反応を伴う重合反応により得られ、このような反応を生じさせる触媒としては、硫酸、硝酸、過酸化水素水、 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 CrO_3Cl 、及び NaOCl から選択することができる。特に、触媒として、硫酸を用いることが効率よく脱水反応及び酸化反応が生じやすく、安価で取り扱い性に優れるため好適である。

【0077】

この触媒の使用量(添加量)は、高密度の強靱なプラスチックとする場合には、原料1gに対して0.1mg~100mgであることが好ましく、より好ましくは0.5mg~80mgであり、さらに好ましくは5mg~50mgである。触媒の量が少なすぎると重合反応が生じにくくなったり、逆に多すぎると得られるプラスチックが発泡してしまうことがある。逆に発砲状態のプラスチックとして利用する場合は、これより触媒を増やせばよい。

【0078】

原料としての多価アルコールとしては、二級アルコールと一級アルコールとを一分子内に有する多価アルコールであることが好適であり、このような多価アルコールとしては、グリセリン、1,3,5-Trihydroxypentane、1,2,4-Trihydroxybutane、1,2,6-Trihydroxyhexaneが挙げられる。

【0079】

ここで、ポリエーテルケトン類ポリマーにおいて、一般に、ケトン基はポリマーの硬度を向上させ、エーテル基はポリマーの柔軟性を向上させる。従って、それぞれの数を調整することで、ポリマーからなる組成物の硬度等の力学的性質を制御することが可能である。つまりポリマー中のエーテル結合の比率を増やせばポリマーからなる組成物の柔軟性は向上し、逆にケトン基の比率を増やせばポリマーからなる組成物の硬度は増す。

【0080】

しかし、ケトン基は原料である多価アルコールからしか生成しない。このため、原料として、多価アルコールにジオール化合物(例えばエチレングリコールなど)を混ぜた混合物を用いて重合させると、ジオール化合物からはエーテル結合しか生まれないので、ポリ


マ-分子中のエーテル結合の比率を増やすことができる。従って、多価アルコールとジオール化合物との混合比率を変えれば、ポリマーからなる組成物の柔軟性を制御することができる。

【0081】

具体的には、例えば、多価アルコールとしてグリセリンとジオール化合物とを重合した場合、下記反応式で示すように、多価アルコールとジオール化合物とが交互に重合すれば、ポリエーテルエーテルケトンを得ることができる。

【0082】

【化20】



【0083】

また、多価アルコールとしてグリセリンm個を重合させた後に、ジオール化合物k個が重合すると、ポリエーテルケトンとポリエーテルのブロック共重合体となる。

【0084】

また、重合反応は、OH基を残渣させるように行うことで、例えば、上述のように脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーとして水溶性の安定したゲル状物質を得ることが可能となる。

【0085】

具体的には、例えば、触媒として硝酸等を用いた場合、硝酸の沸点は120℃なので、120℃以上の温度で加熱して、完全に原料（例えばグリセリンやジオール）が重合する前に触媒である硝酸を消失させることで、ケトン基として合成されずOHが部分的に残るゲル状態の高分子を得ることができる。

【0086】


また、重合反応を生じさせるには、上記触媒を用いると共に、加熱することが好適である。加熱処理の手段としては、特に制限はないが、電磁波による加熱が効率よく重合反応を生じさせることができる点で好適である。

【0087】

本発明のポリエーテルケトン類ポリマーは、具体例を用いて説明すると、次のような反応機構により得られる。例えば、原料にグリセリン、脱水触媒に硫酸を用いた場合、下記反応式に示すように、一級アルコール間の脱水縮合反応と二級アルコールの酸化反応で進行する。脱水縮合反応では、硫酸の脱水作用でグリセリン分子の2つの一級アルコールからH₂O分子が脱離し、エーテル結合が生成する。酸化反応では二級アルコールであるH-C-OHから水素原子が二つ脱離し、ケトン基ができる。このときの生成物は脂肪族ポリエーテルケトンとなる。このとき、上述のように未反応のOH基が存在していてもよい。さらには、このOH基がOH基と反応できる官能基を持つ分子で化学修飾されていてもよい。また、一級アルコールと二級アルコール間で脱水縮合してもよく、さらには、二級アルコール間で脱水縮合してもよい。

【0088】

【化 21】



【0089】

このように、エンジニアプラスチックに代表される樹脂組成物の構成材料に利用可能な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを、安価な原料で且つ簡便に合成できる。

【0090】

(樹脂組成物)

本発明の樹脂組成物は、一般式(1)で示される構造単位を構成要素として含むものである。具体的には、例えば、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを含んで構成された樹脂組成物、OH基を有するゲル状の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー(或いはグリセリンや、脂肪族ジオールとの混合物)を塗布或いは成形後に硬化させた架橋構造体からなる樹脂組成物などである。

【0091】

本発明の樹脂組成物は、上述のようにケトン基とエーテル基のとの比率を変えることで、種々のエンジニアリングプラスチックとして利用することができる。また、その形状は特に制限はなく、任意の形状の成形体でもよいし、フィルムであってもよい。特に、OH基を有するゲル状のポリエーテルケトン類ポリマーを基板上に塗布後に架橋させることで、例えば厚さ1nm~1mmのフィルムを簡易に成形可能である。

【0092】

本発明の樹脂組成物には、導電粉体を含んでいてもよい。導電粉体は樹脂組成物中に含んでいればよいが、上記脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー中に含まれることがよい。導電粉体を含ませることで、電極(電気化学測定用電極も含む)や、電磁シールド、フィルムなどの電気的用途の部材に供することができる。

【0093】

導電粉体としては、例えば、銅、金、銀、等の金属微粒子が適宜使用できる。この導電粉体は樹脂組成物中に一様に分散している態様に限らず、例えば表面の濃度が他の部分より高くてもよい。

【0094】

また、導電粉体としては、カーボンナノチューブを用いることもできる。カーボンナノチューブは、高い電気伝導性を有するだけでなく熱伝導性も有し、ゲージ物質である故に強靱性と柔軟性を併せ持つ。このため、カーボンナノチューブを本発明の樹脂組成物中に含ませることで、伝導性の向上や柔軟性の向上が得られ、より多様な用途に適用することができるようになる。脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基が結合されたカーボンナノチューブをポリマーの原料となる多価アルコールと混合してポリマーを形成し、これを樹脂組成物の原料とする場合には、ポリマーは、多価アルコール同士の共重合と共に、多価アルコールとカーボンナノチューブに結合された官能基間、あるいはポリマー中に残存する置換基との間でも重合が生じ得る。

【0095】

従って、形成されるポリマーは、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーとカーボンナノ

チューブと多価アルコールの重合体との複合的な構造を有する樹脂組成物を形成することとなる。このため、その化学構造式を特定して表現することは困難を伴うため、「導電紛体として、脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基で修飾されたカーボンナノチューブを用いた」と表現する。そして、これにより得られた樹脂組成物は、ポリマーとカーボンナノチューブが複合した状態となるため、高い柔軟性を持つ一方で、高い耐熱性を有するものとなる。

【0096】

このように、ポリマーの原料となる多価アルコールとの間で重合を生じさせるために、カーボンナノチューブに修飾する官能基としては、 $-COOR$ 、 $-COX$ 、 $-NCO$ (R は置換又は未置換の炭化水素基、 X はハロゲン原子を示す)が挙げられ、カーボンナノチューブを比較的修飾しやすい $-COOH$ を選択すると重合が密に発生し、より複合度合いの高い構造を形成することが可能となり、特性を向上させることができる。

【0097】

なお、カーボンナノチューブとしては、単層カーボンナノチューブでも、二層以上の多層カーボンナノチューブでも構わない。いずれのカーボンナノチューブを用いるか、あるいは双方を混合するかは、適宜、選択すればよい。また、単層カーボンナノチューブの変種であるカーボンナノホーン（一方の端部から他方の端部まで連続的に拡張しているホーン型のもの）、カーボンナノコイル（全体としてスパイラル状をしているコイル型のもの）、カーボンナノビーズ（中心にチューブを有し、これがアモルファスカーボン等からなる球状のビーズを貫通した形状のもの）、カップスタック型ナノチューブ、カーボンナノホーンやアモルファスカーボンで外周を覆われたカーボンナノチューブ等、厳密にチューブ形状をしていないものも、カーボンナノチューブとして用いることができる。

【0098】

さらに、カーボンナノチューブ中に金属等が内包されている金属内包ナノチューブ、フラーレン又は金属内包フラーレンがカーボンナノチューブ中に内包されるピーポッドナノチューブ等、何らかの物質をカーボンナノチューブ中に内包したカーボンナノチューブも、カーボンナノチューブとして用いることができる。

【0099】

以上のように、本発明においては、一般的なカーボンナノチューブのほか、その変種や、種々の修飾が為されたカーボンナノチューブ等、いずれの形態のカーボンナノチューブでも、その反応性から見て問題なく使用することができる。したがって、本発明における「カーボンナノチューブ」には、これらのものが全て、その概念に含まれる。

【0100】

一方、従来、カーボンナノチューブを寄せ集めて相互に接触させることで、カーボンナノチューブ間の相互作用の効果を狙った構造体は、樹脂などで封止するなどしなければカーボンナノチューブの集積物が飛散してしまい安定な構造体を製造することができなかった。また、樹脂で封止する際には樹脂の塗布により、パターニングをする以前にカーボンナノチューブが流動してしまうとともに、カーボンナノチューブ相互の接触部位の間に樹脂が流入するため接続が失われてしまい、結局カーボンナノチューブの有効性を利用することができなかった。

【0101】

また、予め樹脂溶液中にカーボンナノチューブを分散させた分散液を塗布した場合には、カーボンナノチューブの濃度をかなり高くしない限り、カーボンナノチューブ相互の接触は局所的あるいは分散した状態となってしまう。

【0102】

そこで、上記ポリエーテルケトン類ポリマーの合成時において、例えば原料である多価アルコール（例えばグリセリン）中に、カーボンナノチューブを分散させ、触媒（例えば硫酸）を添加する。この状態で前記方法で重合を開始すれば、カーボンナノチューブが高密度に充填された構造体が製造できる。

【0103】

このとき、原料である多価アルコール（以下、代表的な原料としてグリセリンで代用する）中でのカーボンナノチューブの分散率を向上させる目的と、前記ポリマー分子とカーボンナノチューブが化学的結合を行い、カーボンナノチューブとポリマーの結合力を向上させる目的で、カーボンナノチューブに $-COOH$ 基等の多価アルコールあるいは脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーと重合反応する官能基を付加させたものを用いることがよい。

【0104】

複数のカーボンナノチューブとポリマー分子が相互に結合する結合部位は、前記官能基が $-COOR$ （ R は、置換又は未置換の炭化水素基）であり、前記ポリマー原料としてグリセリンを用いた場合、 OH 基2つがカーボンナノチューブとの化学結合に寄与すれば $-COOCH_2CHOHCH_2OCO-$ あるいは $-COOCH_2CH(OCO-)CH_2OH$ となり、 OH 基3つが架橋にカーボンナノチューブとの化学結合に寄与すれば $-COOCH_2CH(OCO-)CH_2OCO-$ となる。架橋部位の化学構造は上記2つからなる群より選ばれるいずれかの化学構造であっても構わない。

【0105】

特に、カーボンナノチューブを含む樹脂組成物のフィルムを製造する場合、基体の表面に、室温で硫酸を適量添加したグリセリンに、官能基を有するカーボンナノチューブを分散させた混合液を供給する供給工程で、基体の全面あるいはその表面の一部に、混合液による塗布膜を形成する。そして、続く重合工程で、この塗布後による塗布膜を熱硬化して、複数のカーボンナノチューブと本発明のポリマーとが相互に架橋した複合構造を構成するカーボンナノチューブフィルムを形成する。

【0106】

そして、このフィルム状のカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を目的に応じたパターンにパターンニングする。この段階では既に上記重合工程でカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層の構造自体が安定化しており、この状態でパターンニングをするため、パターンニング工程においてカーボンナノチューブが飛散してしまうといった不具合が生じる懸念が無く目的に応じたパターンにパターンニングすることが可能となる。

【0107】

このパターンニング工程としては、以下A及びBの2つの態様を挙げることができる。

A：前記基体表面における目的に応じたパターン以外の領域のカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層に、ドライエッチングを行うことで、当該領域のカーボンナノチューブ構造体層を除去し、前記カーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を目的に応じたパターンにパターンニングする工程である態様。

【0108】

目的に応じたパターンにパターンニングする操作としては、前記パターンニング工程がさらに、目的に応じたパターンの領域のカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層の上に、マスク層（好ましくは、フォトレジスト等の樹脂層もしくは金属マスク）を設けるマスク形成工程と、前記基体の前記カーボンナノチューブ含有樹脂組成物層及びマスク層が積層された面に、ドライエッチングを行う（好ましくは、酸素分子のラジカルを照射。当該酸素分子のラジカルは、酸素分子に紫外線を照射することにより、酸素ラジカルを発生させ、これを利用することができる。）ことで、前記領域以外の領域で表出しているカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を除去する除去工程と、の2つの工程に分かれている態様が挙げられる。この場合、除去工程に引き続いてさらに、マスク層形成工程で設けられたマスク層が前記フォトレジスト等の樹脂層である場合には、樹脂層を剥離する樹脂層剥離工程を含むことで、パターンニングされたカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を表出させることができる。

【0109】

また、この態様においては、目的に応じたパターンにパターンニングする操作としては、前記基体表面における目的に応じたパターン以外の領域のカーボンナノチューブ含有樹脂

組成物層に、ガス分子のイオンをイオンビームにより選択的に照射することで、当該領域のカーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を除去し、前記カーボンナノチューブ含有樹脂組成物層を目的に応じたパターンにパターンニングする態様が挙げられる。

【0110】

B: 基体表面において、カーボンナノチューブをグリセリン等に分散させ、硫酸等の脱水触媒を添加した液（以下カーボンナノチューブ分散液）、もしくは、前記ゲル状のポリマーにカーボンナノチューブを分散させ硫酸等の脱水触媒を添加したゲル（以下カーボンナノチューブ分散ゲル）を作製し、目的に応じたパターンに印刷する印刷工程と、カーボンナノチューブ分散液、もしくはカーボンナノチューブ分散ゲルを熱硬化させる熱硬化工程と、を含む工程である態様。

なお、パターンニングするには、A、Bいずれの態様でもかまわない。

【0111】

本発明の樹脂組成物は、上記本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーの他に、他のポリマー（例えば、ポリエーテルなど）をブレンドして構成してもよい。また、異なる構成（一般式（1）におけるR a、R b、R cが異なる構成）の上記本発明の脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー同士をブレンドして構成してもよい。

【0112】

以下、本発明の樹脂組成物の好適な各種特性を示すが、これに限定されるわけではない。

【0113】

まず、分解温度は、300℃～600℃が好ましく、より好ましくは350℃～600℃である。ここで、分解温度は熱重量分析により測定することができる。

弾性率としては、0.1 GPa～1000 GPaが好ましく、より好ましくは1 GPa～1000 GPaである。ここで弾性率は、試料に付加加重をかけて応力を求め、その時のひずみを求めることにより測定することができる。

導電率としては、 10^{-15} S/cm ～100 S/cmが好ましく、より好ましくは 10^{-10} S/cm ～100 S/cmである。ここで、導電率は、試料の電流－電圧特性及び試料の断面積を測定することで求めることができる。

【0114】

その他、特性としては、常温・常圧下で、水、アルコール、アセトン、ケトン、含ハロゲン溶媒などの溶媒に不溶であることが挙げられる。

【実施例】

【0115】

以下、本発明を、実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、これら各実施例は、本発明を制限するものではない。

【0116】

【実施例1】

原料として、グリセリン（関東化学製）1 mlと濃硫酸（60質量%水溶液、関東化学製）100 μ lを混ぜよく攪拌した。この混合液1 mlをガラス基板上に滴下し、160℃で15分間加熱した。このようにして得られた生成物の赤外吸収スペクトル（図1参照）では、加熱前の赤外吸収スペクトル（図2参照）には見られない 1737 cm^{-1} のカルボニル基の吸収、 1120 cm^{-1} のエーテル基の吸収が観測されることから、構造式（2）で表される構造単位で構成される脂肪族ポリエーテルケトン（n: 10、重量平均分子量: 720、エーテル基/ケトン基との比率1/1）が得られたことを確認した。さらに、元素分析を行った結果、C: 51 wt%、H: 8 wt%、O: 41 wt%から構成されることがわかった。これらの値は構造式（2）からの計算値、C: 50 wt%、H: 6%、O: 44%とよく一致することからも、構造式（1）で表される構造単位で構成される脂肪族ポリエーテルケトンが得られたことを確認した。

【0117】

この脂肪族ポリエーテルケトンからなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

弾性率: 1 GPa
熱分解温度: 380℃
導電率: 10^{-10} S/cm

【0118】

[実施例 1-1]

実施例 1 において、さらに、原料として、カルボン酸修飾カーボンナノチューブを 0.15 g 使用した以外は、実施例 1 と同様にして、カーボンナノチューブが分散された脂肪族ポリエーテルケトンを得た。カルボン酸修飾カーボンナノチューブは、以下のように合成した。多層カーボンナノチューブ粉末（純度 90%、平均直径 30 nm、平均長さ 3 μ m; サイエンスラボラトリー製）30 mg を濃硝酸（60 質量%水溶液、関東化学製）20 ml に加え、120℃の条件で還流を 20 時間行い、カーボンナノチューブカルボン酸を合成した。溶液の温度を室温に戻したのち、5000 rpm の条件で 15 分間の遠心分離を行い、上澄み液と沈殿物とを分離した。回収した沈殿物を純水 10 ml に分散させて、再び 5000 rpm の条件で 15 分間の遠心分離を行い、上澄み液と沈殿物とを分離した（以上で、洗浄操作 1 回）。この洗浄操作をさらに 5 回繰り返し、最後に沈殿物を回収することでカルボン酸修飾カーボンナノチューブを得た。

【0119】

このカーボンナノチューブ分散脂肪族ポリエーテルケトンからなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

【0120】

弾性率: 5 GPa
熱分解温度: 380℃
導電率: 10^{-2} S/cm

【0121】

[実施例 2]

グリセリン（関東化学製）1 ml と 1, 10-デカンジオール（関東化学製）4 ml と濃硫酸（96 質量%水溶液、関東化学製）100 μ l を混ぜよく攪拌した。この混合液 1 ml をガラス基板上に滴下し、160℃で 15 分間加熱した。このようにして得られた生成物の赤外吸収スペクトル（図 3 参照）では、1737 cm^{-1} のカルボニル基の吸収、1118 cm^{-1} のエーテル基の吸収が観測されることから、構造式（3）で表される構造単位で構成される脂肪族ポリエーテルエーテルケトン（m: 40、n: 5、重量平均分子量: 9000、エーテル基/ケトン基との比率 2/1）が得られたことを確認した。

【0122】

この脂肪族ポリエーテルエーテルケトンからなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

弾性率: 1 GPa
熱分解温度: 380℃
導電率: 10^{-10} S/cm

【0123】

[実施例 2-1]

実施例 2 において、さらに、原料として、カルボン酸修飾カーボンナノチューブ（実施例 1-1 と同様にして作製されたカーボンナノチューブ）を 0.15 g 使用した以外は、実施例 2 と同様にして、カーボンナノチューブが分散された脂肪族ポリエーテルエーテルケトンを得た。

【0124】

このカーボンナノチューブ分散脂肪族ポリエーテルエーテルケトンからなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

弾性率: 5 GPa
熱分解温度: 380℃
導電率: 10^{-2} S/cm

【0125】

[実施例3]

グリセリン（関東化学製）1 ml と濃硫酸（96質量%水溶液、関東化学製）100 μ l を混ぜよく攪拌した。この混合液を、150℃で5分間加熱した（これを混合液Aとする）。また、エチレングリコール（関東化学製）1 ml と濃硫酸（96質量%水溶液、関東化学製）100 μ l を混ぜよく攪拌した。この混合液を、150℃で5分間加熱した（これを混合液Bとする）。次に、混合液A 1 ml と混合液B 1 ml を混ぜよく攪拌したのち、ガラス基板上に滴下し、190℃で15分間加熱した。このようにして得られた生成物の赤外吸収スペクトル（図4参照）では、1733 cm^{-1} のカルボニル基の吸収、1120 cm^{-1} のエーテル基の吸収が観測されることから、構造式（2）で表される構造単位で構成される脂肪族ポリエーテルケトンとポリエーテルとからなるブロック共重合体（一般式（1）で表される構造単位と一般式（3）で表される構造単位とのブロック共重合体（ $n1:60$ 、 $l:40$ 、 $k:2$ 、 R_1 及び $R_2:H$ 、重量平均分子量:6100、エーテル基/ケトン基との比率:100/40））が得られたことを確認した。

【0126】

このブロック共重合体からなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

弾性率: 1 GPa

熱分解温度: 380℃

導電率: 10^{-10} S/cm

【0127】

[実施例3-1]

実施例3において、さらに、原料として、カルボン酸修飾カーボンナノチューブ（実施例1-1と同様に作製されたカーボンナノチューブ）を0.15 g 使用した以外は、実施例3と同様にして、カーボンナノチューブが分散された脂肪族ポリエーテルケトンとポリエーテルとからなるブロック共重合体を得た。

【0128】

このカーボンナノチューブ分散ブロック共重合体からなるプラスチックの各種特性を以下に示す。

弾性率: 5 GPa

熱分解温度: 380℃

導電率: 10^{-2} S/cm

【0129】

[実施例3-2]

実施例3-1において、混合液A及びBにおける触媒として、濃硫酸の代わりに濃硝酸（60質量%水溶液、関東化学製）を使用した以外は、実施例3と同様にして脂肪族ポリエーテルケトンと、OHを有するポリエーテルと、からなるブロック共重合体を得た。このブロック共重合体はゲル状物質であった。但し、このブロック共重合体における脂肪族ポリエーテルケトン部位には部分的に、ケトン基がOH基に置き換わった構造（一般式（5）で表される構造）を有していた。

【0130】

このゲル状物質を、基板上に塗布した後、150℃で加熱してフィルム状のプラスチック構造体を得た。これにより、容易に、上記実施例3-1と同様の特性を有するフィルム状のプラスチック構造体を得ることができた。

【図面の簡単な説明】

【0131】

【図1】実施例1における、グリセリンと硫酸との混合物の赤外吸収スペクトルを示す図である。


【図2】実施例1で得られた脂肪族ポリエーテルケトンの赤外吸収スペクトルを示す図である。

【図3】実施例2で得られた脂肪族ポリエーテルエーテルケトンの赤外吸収スペクトルを示す図である。


ルを示す図である。

【図 4】 実施例 3 で得られた脂肪族ポリエーテルケトンとポリエーテルとのブロック共重合体の赤外線スペクトルを示す図である。


【書類名】 図面
【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】


エンジニアプラスチックに代表される組成物の構成材料に利用可能な脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを提供することができる。また、この脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマーを含む樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】

下記一般式（１）及び下記一般式（２）で表される構造単位から構成されることを特徴とする脂肪族ポリエーテルケトン類ポリマー。


【化１】

一般式（１）



【化２】

一般式（２）



（一般式（１）及び（２）中、R a 及び R b は、それぞれ独立に、置換或いは未置換の２価の脂肪族炭化水素基を示し、R c は末端にエーテル結合を有する置換或いは未置換の２価の脂肪族炭化水素基、又は単結合を示す。n 1 は１以上の整数、n 2 は０以上の整数で、n 1 + n 2 は２～１０００を示す。）

【選択図】 なし

特願 2003-373288

出願人履歴情報

識別番号

[000005496]

1. 変更年月日

1996年 5月29日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都港区赤坂二丁目17番22号

氏名

富士ゼロックス株式会社